


面取り部詳細図 (C5)
S = 1/3



シーリング材の品質及び性能

一般物性

試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm ²	0.05以上	JIS K 6767
伸び率	%	100以上	JIS K 6767
50%圧縮強さ	N/mm ²	0.05以下	JIS K 6767



接合部詳細図
S = 1/3



製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外觀表面 亀裂、削れ等異常なきこと	JIS K 6286による サンシャインカーボ 1000H
耐アスファルト性	外觀表面 亀裂、削れ、溶け等異常 なきこと	185°C熱板で 1分間放置

品名

ペーシ付地先境界ブロック A

縮尺

A4 1/15

社名

愛知コンクリート工業株式会社

参考重量

54kg

図面番号