



ジョイント部詳細図

シール材の品質及び性能

一般物性			
試験項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	Kgf/cm ²	0.5以上	JIS K 6707
伸び率	%	100以上	JIS K 6707
50%圧縮硬さ	Kgf/cm ²	0.5以下	JIS K 6707

製品性能試験

試験項目	規格値	試験方法
耐候性	外観基準 亀裂・剥離等異常なきこと	JIS K 8286による サンシャインカーボシ 1000H
耐アスファルト性	外観表面 亀裂・剥離、滲り等異常 なきこと	185℃熱板で 15分間放置

